

การสกัดเซอริซินจากรังไหม *Bombyx mori* and *Samia cynthia ricini*

Extraction of Silk Sericins from *Bombyx mori* and *Samia cynthia ricini*

กนกพร พลเยี่ยม^{1*} และสินีนานู ศิริ²

Kanogporn Polyiam and Sineenat Siri

¹ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

² รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Abstract

Sericins, the glue proteins of silk threads, have received many attentions in cosmetic and biomedical applications. These sericins were obtained from silk threads of *Bombyx mori*. However, very limit was on study and application of other silk species, especially for eri (*Samia cynthia ricini*) that has been promoted for sericulture in household and industries. This work, thus, was aimed to study on sericin extraction methods for both silk species and comparison of their protein patterns. A comparison study of extraction methods using distilled water at 80 °C or 0.5% sodium carbonate at 60 °C showed that they yielded different sizes of extracted proteins. Extracted sericins from *B. mori* were in a range of 15-210 kDa, while sericins of *S. c. ricini* were from 20-170 kDa. Although, the sodium carbonate extraction, gave the higher yield of sericins than the water extraction method, it was more degraded.

Keyword: Sericin, Protein extraction, Eri silk

บทคัดย่อ

เซอริซินเป็นโปรตีนกาวของเส้นไหมที่ได้รับความสนใจในการใช้ประโยชน์ด้านเวชสำอางและชีวการแพทย์ ซึ่งได้จากเส้นไหมของ *Bombyx mori* อย่างไรก็ดียังมีการศึกษาและใช้ประโยชน์จากเซอริซินของเส้นไหมชนิดอื่นค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไหมอีรี่ (*Samia cynthia ricini*) ที่กำลังได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงในภาคประชาชนและอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาวิธีสกัดเซอริซินจากไหมทั้งสองชนิดและเปรียบเทียบแบบแผนของโปรตีนเซอริซินที่ได้จากการเปรียบเทียบการสกัดเซอริซินด้วยน้ำกลั่นที่ 80 °ซ และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 0.5% ที่ 60 °ซ พบว่าโปรตีนที่ได้มีขนาดที่แตกต่างกัน โดยโปรตีนเซอริซินที่สกัดจากรังไหม *B. mori* มีขนาดในช่วง 15 - 210 กิโลดาลตัน ในขณะที่โปรตีนเซอริซินที่สกัดจากรังไหม *S. c. ricini* มีขนาดที่แตกต่าง คือ อยู่ในช่วง 20 - 170 กิโลดาลตัน แม้ว่าวิธีสกัดด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตจะได้ปริมาณเซอริซินที่สูงกว่าวิธีสกัดด้วยน้ำ แต่โปรตีนที่ได้มีการสลายตัวมากกว่า

คำสำคัญ: เซอริซิน, การสกัดโปรตีน, ไหมอีรี่

บทนำ

เส้นไหมถูกนำมาใช้เป็นวัสดุในอุตสาหกรรมสิ่งทอและมีมูลค่าการส่งออกสูงไหม เส้นไหม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหม ระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน 2555 สูงกว่าห้าร้อยล้านบาท (กรมศุลกากร, 2555) เส้นไหมที่นำมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ได้จากการเลี้ยงหนอนไหมสองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มไหมมัดเบอร์รี่ (mulberry silkworms) หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นกลุ่มไหมบ้าน (domesticated silkworms) เช่น *Bombyx mori* และกลุ่มที่สองคือ กลุ่มที่ไม่ใช่มัดเบอร์รี่ (non-mulberry silkworms) หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นกลุ่มไหมป่า (wild silkworms) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบในธรรมชาติ เช่น ไหมทาชาร์ (*Antheraea mylitta* หรือ *A. pernyi*) และ ไหมอี่ (*Samia* spp.) เส้นไหมไหมมีองค์ประกอบหลักของโปรตีน 2 ชนิด คือ ไผโบรอนที่เป็นองค์ประกอบหลักในรังไหมประมาณ 70% ซึ่งเป็นโปรตีนเส้นใยชนิดที่ไม่มีขี้ (Hyogo, 1979) และเซอร์ซิน ประมาณ 20-30% ของรังไหม ช่วยยึดโปรตีนไผโบรอนให้เชื่อมติดกัน ทำให้เกิดความเสถียรของโครงสร้างของรังไหม (Vollrath and Knight, 2001)

เซอร์ซินสร้างจากต่อมได้สมองส่วนกลางของหนอนไหม และถูกขับออกมาเคลือบแกนไหมเพื่อให้ยึดกันเป็นเส้นใย จึงเรียกอีกชื่อว่าโปรตีนกาวไหม เนื่องจากเซอร์ซินมีสมบัติในการดูดซับและรักษาน้ำไว้ได้ดี จึงมีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเวชสำอาง เช่น สบู่ แชมพูสระผม ครีม และโลชั่น เป็นต้น (Modasiya, 2011) ในทางการแพทย์ได้มีการศึกษาเซอร์ซินเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมการสลายตัวของยา เช่น การเชื่อมต่อของเซอร์ซิน-แอล-แอสพาราจินเนส ทำให้ความเสถียรของยาสูงขึ้น ยืดระยะเวลาการสลายตัว และลดการต่อต้านของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นยาต้านโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Zhang, et al., 2004) และเซอร์ซิน-อินซูลิน (sericin-insulin) สามารถนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้มีระยะเวลาในการสลายตัวเพิ่มขึ้นได้ (Zhang, et al., 2006) เป็นต้น นอกจากนี้เซอร์ซินยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ สามารถนำไปใช้ทดแทนซีรัมในการเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการได้ (Terada et al., 2005) และมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ (Dash et al., 2008)

จากประโยชน์ของเซอร์ซินที่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เซอร์ซินจึงเป็นชีวพอลิเมอร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามก็ยังมีเซอร์ซินที่นำมาศึกษาก่อนหน้านี้เป็นชนิดที่ได้จากไหม *B. mori* แต่ยังมีการศึกษาในไหมสายพันธุ์อื่นค่อนข้างจำกัด ไหมอี่เป็นไหมที่ได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงมากขึ้นในประเทศและยังมีการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์เป็นชีวพอลิเมอร์ทางการแพทย์ค่อนข้างน้อย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการสกัดเซอร์ซินจากรังไหมอี่และไหม *B. mori* เปรียบเทียบแบบแผนโปรตีนและปริมาณผลผลิตของเซอร์ซินจากไหมทั้งสองชนิด

วิธีการวิจัย

การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดเซอร์ซินจากรังไหม *B. mori* และ *S. c. ricini*

สำหรับการสกัดเซอร์ซินจากรังไหม *B. mori* นั้น รังไหมที่ใช้ในการศึกษาซื้อจากพงษ์เพชรฟาร์ม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้ทำการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเซอร์ซินด้วยสารละลาย โซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 0.5% โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด คือ 60 และ 80 °C ที่เวลา 30 นาที จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบเวลาใน

การสกัดคือ 10 และ 30 นาที สำหรับการสกัดในน้ำกลั่น เปรียบเทียบอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด คือ 60, 80 และ 100 °ซ ที่เวลา 10 นาที กรองสารละลายผ่านผ้าขาวบาง กำจัดเกลือด้วยการไดอะไลซิสที่อุณหภูมิ 4 °ซ เป็นเวลา 10 ชั่วโมง และเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดเซอรีซินด้วยวิธีทำแห้งเยือกแข็ง (Lyophilization)

สำหรับการสกัดเซอรีซินจากรังไหม *S. c. ricini* นั้น ได้ตัวอย่างรังไหมจากพงษ์เพชรฟาร์ม เช่นกัน และใช้สภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากการสกัดอีรีเซอรีซินจากรังไหม *B. mori* มาใช้ โดยเพิ่มความเข้มข้นของ เซอรีซินที่สกัดได้ด้วยวิธีทำแห้งเยือกแข็ง (Lyophilization)

ปริมาณและรูปแบบโปรตีนที่สกัดได้

วัดปริมาณเซอรีซินที่สกัดได้ด้วย Bradford assay kit (Biorad, USA) โดยเปรียบเทียบและหาค่าความเข้มข้นของโปรตีนที่สกัดได้เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานที่ได้จากการวัดปริมาณ โปรตีนมาตรฐานซีรัมอัลบูมินที่มีความเข้มข้น 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร โดยผสมโปรตีน 5 ไมโครลิตรกับสาร Bradford reagent ปริมาตร 250 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 595 นาโนเมตรด้วยเครื่อง Microplate reader (BioTeK, USA) คำนวณปริมาณเซอรีซินที่สกัดได้เป็นเปอร์เซ็นต์จากน้ำหนักรังไหมที่ใช้ จากนั้นศึกษาารูปแบบของโปรตีนที่สกัดได้บน 4-15% gradient sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)

ผลการวิจัย

การสกัดเซอรีซินจากรังไหม *B. mori*

การสกัดเซอรีซินจากรังไหม *B. mori* ด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 0.5% โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิที่ 60 °ซ และ 80 °ซ และใช้เวลาในการสกัดเท่ากันที่ 30 นาที ผลการศึกษาแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งพบว่าการสกัดที่อุณหภูมิ 60 °ซ ได้จำนวนแถบโปรตีนมากกว่าการสกัดที่อุณหภูมิ 80 °ซ โดยการสกัดที่อุณหภูมิ 60 °ซ ได้โปรตีนเซอรีซิน 5 แถบที่มีขนาด 17, 22, 27, 35 และ 70 กิโลดาลตัน ในขณะที่การสกัดที่อุณหภูมิ 80 °ซ ได้โปรตีนเซอรีซิน 3 แถบ ขนาด 22, 40 และ 50 กิโลดาลตัน ทั้งนี้สังเกตพบว่าโปรตีนจากการสกัดที่อุณหภูมิ 80 °ซ มีแถบโปรตีนที่มีการสลายตัวมากกว่าที่อุณหภูมิ 60 °ซ ดังนั้นจึงเลือกการสกัดที่อุณหภูมิ 60 °ซ และเปรียบเทียบเวลาในการสกัดที่ 10 นาทีและ 30 นาที ผลการศึกษาแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งพบว่าการสกัดที่ 10 นาที ได้โปรตีนเซอรีซิน 8 แถบ ขนาด 17, 22, 23, 27, 28, 32, 35 และ 70 กิโลดาลตัน ในขณะที่การสกัด 30 นาที ได้โปรตีนเซอรีซิน 5 แถบ ขนาด 17, 22, 27, 35 และ 70 กิโลดาลตัน โดยการสกัดที่ 30 นาที พบโปรตีนที่มีการสลายมากกว่าการใช้เวลาที่ 10 นาที ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดรังไหม *B. mori* ด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 0.5% คือการสกัดที่อุณหภูมิ 60 °ซ เป็นเวลา 10 นาที

สำหรับการสกัดเซอรีซินจากรังไหม *B. mori* ด้วยน้ำ ได้เปรียบเทียบการสกัดที่อุณหภูมิ 60 °ซ, 80 °ซ และ 100 °ซ โดยใช้เวลา 10 นาที ผลการศึกษาแสดงในรูปที่ 3 โดยพบว่าการสกัดที่อุณหภูมิ 80 °ซ ได้โปรตีนที่แตกต่างกันมากที่สุด คือ 15, 20, 47, 70, 120 และ 210 กิโลดาลตัน ส่วนการสกัดที่อุณหภูมิ 100 °ซ ได้โปรตีนเซอรีซิน 4 ขนาด คือ 15, 27, 120 และ 210 กิโลดาลตัน และการสกัดที่อุณหภูมิ 60 °ซ ได้ เซอรีซิน 4 ขนาด คือ 20, 23, 47 และ 70 กิโลดาลตัน เมื่อพิจารณาการสลายตัวของเซอรีซิน พบว่าการสกัดที่อุณหภูมิ 100 °ซ พบการสลายของ

เซอร์ชินตั้งแต่ 70 กิโลคาลตันเป็นต้นไป ในขณะที่พบการสลายตัวของเซอร์ชินน้อยมากเมื่อสกัดที่อุณหภูมิ 60 และ 80 °ซ ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดครั้งใหม่ *B. mori* ด้วยน้ำกลั่น คือการสกัดที่อุณหภูมิ 80 °ซ เป็นเวลา 10 นาที

การสกัดเซอร์ชินจากรังไหม *S. c. ricini*

จากผลการทดลองก่อนหน้าพบว่าสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดเซอร์ชินจากรังไหม *B. mori* คือ การสกัดด้วยน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 80 °ซ เป็นเวลา 10 นาที และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 0.5% ที่อุณหภูมิ 60 °ซ เป็นเวลา 10 นาที ดังนั้นจึงเปรียบเทียบวิธีสกัดทั้งสองกับรังไหม *S. c. ricini* ผลการศึกษาแสดงในรูปแบบที่ 4 ซึ่งพบว่า การสกัดด้วยน้ำกลั่น ได้โปรตีนเซอร์ชิน 4 แถบ คือ 20, 34, 67 และ 85 กิโลคาลตัน ในขณะที่การสกัดด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ได้โปรตีนเซอร์ชิน 2 แถบ คือ 85 และ 170 กิโลคาลตัน

ปริมาณโปรตีนที่สกัดได้

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเซอร์ชินของไหม *B. mori* ที่สกัดได้ พบว่าการสกัดด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตได้ปริมาณสูงกว่าการสกัดด้วยน้ำประมาณ 4 เท่า (ตารางที่ 1) ในกรณีการสกัดโปรตีนเซอร์ชินจากรังไหม *S. c. ricini* ก็ให้ผลในทำนองเดียวกัน

อภิปรายผล

จากการศึกษาเปรียบเทียบการสกัดเซอร์ชินจากรังไหม *B. mori* ด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตและน้ำกลั่น พบว่าชนิดของโปรตีนที่สกัดได้มีความแตกต่างกัน ดังนั้นย่อมมีผลการนำไปใช้ประโยชน์หากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพถูกสกัดในตัวทำละลายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เซอร์ชินที่สกัดได้มีขนาดอยู่ในช่วง 15-210 กิโลคาลตัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบเซอร์ชินมีขนาดในช่วง 15-400 กิโลคาลตัน (Gamo et al., 1977; Tokutake, 1980; Michaille et al., 1986; Takasu et al., 2002; Aramwit et al., 2010)

สำหรับจากการสกัดเซอร์ชินจากรังไหมอีรีด้วยน้ำกลั่นและสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต พบว่าได้โปรตีนในช่วง 20-170 กิโลคาลตัน โดยพบแถบโปรตีนเซอร์ชินมีขนาด 67 กิโลคาลตันที่ใกล้เคียงกับรายงานของ Ahmad และคณะ ที่สกัดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Ahmad et al., 2004) แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นโปรตีนชนิดเดียวกันหรือไม่ ในกลุ่มของไหม non-mulberry เช่น ไหมทาร์ซา (*Antheraea mylitta*) จากการสกัดเซอร์ชินด้วยสารละลายยูเรียความเข้มข้น 8 โมลาร์ที่เติม 1% SDS และ 2% β -mercaptoethanol ที่อุณหภูมิ 80 °ซ เป็นเวลา 5 นาที พบโปรตีนขนาด 70 และ 200 กิโลคาลตัน (Dash et al., 2007) สำหรับเซอร์ชินที่สกัดจากไหมมูกา (*A. assamensis*) ด้วยสารละลายชนิดเดียวกัน พบขนาดเซอร์ชิน 66 และ 100 กิโลคาลตัน (Saranga et al., 2013)

จากการศึกษาพบว่า การสกัดเซอร์ชินด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตให้ผลผลิตสูงกว่าการสกัดด้วยน้ำกลั่นประมาณ 4 เท่า ซึ่งสอดคล้องกันกับรายงานของ Haesung และ คณะ (Haesung et al., 2013) พบว่าวิธีสกัดด้วยสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตให้ผลผลิตเซอร์ชินสูงกว่าการสกัดด้วยน้ำกลั่นซึ่งศึกษากับรังไหมทาร์ซา


กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)


เอกสารอ้างอิง

- Ahmad, R., Kamra, A., and Hasnain, S. 2004. Fibroin silk proteins from the nonmulberry silkworm *Philosamia ricini* are biochemically and immunochemically distinct from those of the mulberry silkworm *Bombyx mori*. *DNA and Cell Biology* 23(3): 149–154.
- Aramwit, P., Kanokpanont, S., Nakpheng, T., and Srichana, T. 2010. The effect of sericin from various extraction methods on cell viability and collagen production. *International Journal of Molecular Sciences* 11(5): 2200-2211.
- Dash, R., Ghosh, S.K., Kaplan, D.L., and Kundu, S.C. 2007. Purification and biochemical characterization of a 70 kDa sericin from tropical tasar silkworm, *Antheraea mylitta*. *Comparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology* 147(1): 129-134.
- Dash, R., Mandal, M., Ghosh, S., and Kundu, S. 2008. Silk sericin protein of tropical tasar silkworm inhibits UVB-induced apoptosis in human skin keratinocytes. *Molecular and Cellular Biochemistry* 311(1): 111-119.
- Haesung, Y., Hanjin, O., Moo, K.K., Hyo, W.K., Jeong, Y.L., In, C.U., Shyam, K.V., and Ki, H.L. 2013. Extraction conditions of *Antheraea mylitta* sericin with high yields and minimum molecular weight degradation. *International Journal of Biological Macromolecules* 52: 59–65
- Hyogo, S. 1979. Glycopeptides isolated from sericin of the silkworm, *Bombyx mori*. *Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry* 63(1): 87-91.
- Gamo, T., Inokuchi, T., and Laufer, H. 1977. Polypeptides of fibroin and sericin secreted from the different sections of the silk gland in *Bombyx mori*. *Insect Biochemistry* 7(3): 285-295.
- Michaille, J., Couble, P., Prudhomme, J., and Garel, A. 1986. A single gene produces multiple sericin messenger RNAs in the silk gland of *Bombyx mori*. *Biochimie* 68(10-11): 1165-1173.
- Modasiya, R.P.M.K. 2011. Sericin: pharmaceutical applications. *International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences* 2(3): 913-917.
- Saranga, D., Rupjyoti, B., Rajalakshmi, D., and Dipali, D. 2013. Purification and characterization of glue like sericin protein from a wild silkworm *Antheraea assamensis* Helfer. *Society for Science and Nature* 1(2): 229-133.
- Takasu, Y., Yamada, H., and Tsubouchi, K. 2002. Isolation of three main sericin components from the cocoon of the silkworm, *Bombyx mori*. *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry* 66(12): 2715-2718.


- Terada, S., Sasaki, M., Yanagihara, K., and Yamada, H. 2005. Preparation of silk protein sericin as mitogenic factor for better mammalian cell culture. *Journal of Bioscience and Bioengineering* 100(6): 667-671.
- Tokutake, S. 1980. Isolation of the smallest component of silk protein. *Biochemical Journal* 187(2): 413-417.
- Vollrath, F., and Knight, D.P. 2001. Liquid crystalline spinning of spider silk. *Nature* 410: 541-548.
- Zhang, Y.Q., Tao, M.L., Shen, W.D., Zhou, Y.Z., Ding, Y., Ma, Y., and Zhou, W.L. 2004. Immobilization of L-asparaginase on the microparticles of the natural silk sericin protein and its characters. *Biomaterials* 25(17): 3751-3759.




รูปที่ 1. แบบแผนโปรตีนเซอร์จินที่สกัดจากรังไหม *B. mori* ด้วยสารละลายโซเดียมคลอรีนความเข้มข้น 0.5% ที่ (1) อุณหภูมิ 60 °ซ เป็นเวลา 30 นาที และ (2) อุณหภูมิ 80 °ซ เป็นเวลา 30 นาที โดย M คือ แล็บโปรตีนมาตรฐาน



รูปที่ 2. แบบแผนโปรตีนเซอร์จินที่สกัดจากรังไหม *B. mori* ด้วยสารละลายโซเดียมคลอรีนความเข้มข้น 0.5% ที่ อุณหภูมิ 60 °ซ เป็นเวลา (A) 10 นาที และ (B) 30 นาที โดย M คือ แล็บโปรตีนมาตรฐาน



รูปที่ 3. แบบแผนโปรตีนเซอร์ริซินรังไหม *B. mori* ด้วยน้ำกลั่นที่เวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ (A) 100 °ซ (B) 80 °ซ และ (C) 60 °ซ โดย M คือ แล็บโปรตีนมาตรฐาน



รูปที่ 4. แบบแผนโปรตีนเซอร์ริซินเมื่อสกัดจากรังไหม *S. c. ricini* ที่สกัดด้วย (1) น้ำกลั่น ที่อุณหภูมิ 80 °ซ เป็นเวลา 10 นาที และ (2) สารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 0.5% ที่อุณหภูมิ 60 °ซ เป็นเวลา 10 นาที โดย M คือ แล็บโปรตีนมาตรฐาน

ตารางที่ 1. ปริมาณผลผลิตของเชอร์ชินจากรังไหม *B. mori* และ *S. c. ricini* เมื่อสกัดด้วยน้ำกลั่นและสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต

รังไหม	วิธีสกัด	ผลผลิตการสกัด (%)
<i>B. mori</i>	น้ำกลั่น ที่ 80 °ซ 10 นาที	1.66
	โซเดียมคาร์บอเนต 0.5% ที่ 60 °ซ 10 นาที	7.00
<i>S. c. ricini</i>	น้ำกลั่น ที่ 80 °ซ 10 นาที	1.61
	โซเดียมคาร์บอเนต ที่ 60 °ซ 10 นาที	6.86